

DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO

Espesor total/Espessura total	EN 428	mm	3.80
Espesor capa de uso/Espessura camada de desgaste	EN 429	mm	0.65
Peso/Peso	EN 430	g/m ²	2975
Ancho de rollos Largura dos rolos	EN 426	cm	200
Largo de rollos Comprimento dos rolos	EN 426	m	25






CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES

Normas/Normas	-	-	EN 651
Europea/Europeia	EN 685	clase	34 - 42
Fuego/Fogo	EN 13 501 -1	clase	B _{fl} -s1
Comportamiento electrostático/Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido	DIN 51 130	clase	R10

CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES

Abrasión/Abrasão	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	EN 651	-	T
Estabilidad dimensional/Estabilidade dimensional	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/Punçoamento (exigencia / exigência)	EN 433	mm	≤ 0.20
Punzonamiento/Punçoamento (valor / valor)		mm	0.13
Acústica/Acústica	EN ISO 717-2	dB	19
Resistencia térmica/Resistência térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Resistencia a los productos químicos/Resistência aos produtos químicos	EN 423	-	OK
Bacteriostático y fungistático / Bacteriostático e fungistático	-	-	Sanosol®
Tratamiento de superficie/Tratamento de superfície	-	-	Protecsol®
TVOC (28 dias)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

	EN 14041	-	  
		-	 B _{fl} -s1